

Dlaczego należy właściwie konserwować okna i drzwi?

- aby zachować ich dobry wygląd,
- aby przedłużyć ich żywotność,
- aby dotrzymać warunków gwarancji.

Co i jak mogę konserwować?

1. Powłoka lakiernicza.

Powłoki lakiernicze mają zazwyczaj okres trwałości wynoszący 3 lata. W warunkach naszej gwarancji udzielamy jej na okres 3 lat w odniesieniu do trwałości powłoki kryjącej, a 2 lata dla powłok z widocznym rysunkiem drewna (tzw. lazury) – dla okien oraz 2 lata na trwałość powłoki – dla drzwi.

Stan powłok malarskich powinien być kontrolować co najmniej dwa razy w roku (wiosną i jesienią), zwracając szczególną uwagę na zewnętrzne powierzchnie ram.

! *Zawsze należy także pamiętać o tym, że powłoki malarskie okien wykończonych w ciemnych kolorach i wbudowanych po stronie południowo-zachodniej wykazują tendencję do mniejszej trwałości. Ich żywotność jest także zależna od stopnia zanieczyszczenia środowiska w jakim się znajdują.*

Przy pielęgnowaniu powłok lakierniczych należy zachować podstawowe reguły postępowania:

- czyszczenia** można dokonywać łagodnymi środkami myjącymi; pod żadnym pozorem nie używaj do tego celu środków zawierających rozpuszczalniki lub inne substancje, które mogą agresywnie oddziaływać na Twoje okna czy drzwi; nie stosuj do ich mycia preparatów do mycia szyb ze względu na fakt, że mogą zawierać amoniak lub inne związki, które mogą powodować uszkodzenia powłok lakierniczych – staraj się, aby po umyciu szyb ewentualne pozostałości zastosowanego środka zmyć wodą i wytrzeć do sucha; do mycia ram możesz użyć np. wodnego roztworu delikatnego środka do mycia naczyń;
- pielęgnację** okien i drzwi wykonujesz we własnym zakresie; na czystą i suchą powierzchnię należy nanieść delikatną ściereczką z bawełny lub wełny specjalne mleczko (np. zestaw pielęgnacyjny firmy LAKMA – do nabycia w naszej firmie), a jego nadmiar usunąć. Preparat należy nanosić w warunkach, jakie przewiduje jego producent (m.in. w odpowiedniej temperaturze czy przy odpowiednim poziomie nasłonecznienia);
- w przypadku kiedy zauważysz jakiegokolwiek **uszkodzenia** powłok lakierniczych w okresie gwarancji – zgłoś niezwłocznie ten fakt do nas – pod żadnym pozorem nie próbuj dokonywać napraw we własnym zakresie.

2. Okucia.

Aby okucia działały bezproblemowo, powinieneś je mniej więcej co pół roku smarować preparatem na bazie silikonu, smarem lub olejem maszynowym (bez zawartości żywic i kwasów). Preparat taki będzie je chronić przed korozją i będzie zapobiegać tarcia. Możesz też zastosować do tego celu np. wazelinę. Nie używaj do tego celu oleju spożywczego ani innych tłuszczów stosowanych w Twoim domu, np. masła. Ponadto nie stosuj do tego celu gęstych smarów przemysłowych (np. tawot).

Nieodpowiednie preparaty mogą powodować nieprawidłowości w działaniu elementów okucia oraz rozpuszczanie użytych środków smarnych.

3. Uszczelki.

Uszczelki elastomerowe (spienione TPE) i teflonowe powinieneś mniej więcej co sześć miesięcy powlekać środkiem konserwującym, który ma im zapewnić odpowiednią elastyczność – ma to na celu zabezpieczenie ich przed wilgocią oraz zapobieganie ich sklejanemu z powierzchnią profili.

Środek konserwujący należy nanieść miękką ściereczką po wcześniejszym oczyszczeniu uszczelki z kurzu wilgotną ściereczką, a także po dokładnym ich osuszeniu.